



Смазка литиевая CHILON NVI LiMo NLGI

Смазка литиевая CHILON NVI LiMo NLGI высококачественная противозадирная литиевая смазка, предназначенная для применения в тяжелых эксплуатационных условиях, рекомендована к применению в строительной и внедорожной технике. Предназначена для применения в карьерных грузовиках и тяжелой технике, где компоненты шасси и подшипники колес находятся под воздействием высоких нагрузок.

Смазка применяется в универсальных соединениях карданного вала, саморегулирующие винтовые тормоза, колеса прицепов выжимные подшипники карьерных грузовиков и другой тяжелой техники.

Смазка **CHILON NVI LiMo NLGI** содержит эффективные растворимые в масле, противоизносные присадки, антиоксиданты, 3% дисульфида молибдена, обеспечивающие превосходную защиту против коррозии и вымывания водой, при одновременном снижении износа в условиях высоких температур, в режимах пограничного трения и ударных нагрузках.

Разработана как импортозамещающий аналог.

Представлена в трех консистенциях по NLGI

Преимущества .

- ✓ Удовлетворяет требованиям производителей техники для 3% молибдена
- ✓ Хорошая нагрузочная способность
- ✓ Превосходная сопротивляемость к разделению компонентов смазки
- ✓ Превосходная сопротивляемость коррозии и окислению



Смазка литиевая CHILON NVI LiMo NLGI

Наименование показателя	Марка/Значение			Метод контроля
	NLGI 1	NLGI 2	NLGI 3	
1 Внешний вид смазки	Однородная мазь от серого цвета			
2 Температура каплепадения °C не менее	250	260	260	ГОСТ 6793
3 Пенетрация при температуре 25°C с перемешиванием 60 такта, 0,1 mm в пределах	310-340	265-295	220-250	ГОСТ 5346 метод Б
4 Коллоидная стабильность %выделенного масла не более	20	12	10	ГОСТ 7142
5 Коррозийное воздействие металлы	Выдерживает			ГОСТ 9.080
6 Предел прочности на сдвиг при температуре -20°C -50°C	200 80	250 150	500 200	ГОСТ 7143 метод Б
7 Трибологические характеристики на 4х шариковой машине трения : - нагрузка сваривания (Pc) - диаметр пятна износа, Di, mm не более	400 0,6	400 0,6	400 0,6	ГОСТ 9490

Срок гарантийного хранения смазки 5 лет со дня изготовления.