



Масло моторное CHILON ARGENTUM DT

Масла моторные для дизельных двигателей CHILON ARGENTUM DT — линейка универсальных, всесезонных моторных масел. Масла производятся на основе высокоочищенной смеси минеральных базовых масел с пакетом функциональных присадок.

Масла предназначены для использования в высокооборотистых, тяжело нагруженных четырехтактных дизельных двигателях (с турбонаддувом и без него) и форсированных атмосферных бензиновых двигателях грузовых автомобилей, автобусов, дорожно-строительной и другой мобильной техники отечественного и зарубежного производства.

Особенности моторных масел CHILON ARGENTUM DT:

- Всесезонное применение.
- Превосходная стабильность вязкости во время эксплуатации.
- Высокие моющие свойства.
- Хорошие диспергирующие свойства, позволяющие предотвратить образования сажевых отложений.
- Высокий уровень производительности обеспечивает безопасную эксплуатацию двигателя и длительный интервал между заменой масла.



Масло моторное CHILON ARGENTUM DT

Сравнительная таблица технических показателей моторных масел

CHILON DT ARGENTUM

Показатели	Значения				Метод
	SAE 10W-30 API CF-4/SG	SAE 10W-40 API CF-4/SG	SAE 15W-40 API CF-4/SG	SAE 20W-50 API CF-4/SG	
1. Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	9.3-12.5	13.5-16.3	13.5-16.3	16.3-21.9	ГОСТ 33
2. Индекс вязкости, не менее	120	120	120	120	ГОСТ 25371
3. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	6.5	6.5	6.5	6.5	ГОСТ 30050 или ГОСТ 11362
4. Массовая доля сульфатной золы, %, не более	1,6	1,6	1,6	1,6	ГОСТ 12417



Масло моторное CHILON ARGENTUM DT

5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	205	210	210	210	ГОСТ 4333
6. Температура застывания, °C, не выше	Минус 35	Минус 35	Минус 30	Минус 25	ГОСТ 20287
Показатели	Значения				Метод
	SAE 10W-30 API CF-4/SG	SAE 10W-40 API CF-4/SG	SAE 15W-40 API CF-4/SG	SAE 20W-50 API CF-4/SG	



Масло моторное CHILON ARGENTUM DT

7.Цвет на колориметре ЦНТ, разбавление 15:85, не более - единицы ЦНТ	3,0	3,0	3,0	3,0	ГОСТ 20284
8. Массовая доля воды %, не более	Следы	Следы	Следы	Следы	ГОСТ 2477
9. Массовая доля механических примесей %, не более	0,015	0,015	0,015	0,015	ГОСТ 6370
10. Массовая доля активных элементов, % фосфор, не более	0,12	0,12	0,12	0,12	ГОСТ 9827
11. Коррозионная активность на приборе ДК- НАМИ (потеря массы свинца)г/м ² ,не менее	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 20502 метод А, вариант 2



Масло моторное CHILON ARGENTUM DT

12. Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) (40 часов)	Выдерживает	Выдерживает	Выдерживает	Выдерживает	ГОСТ 11063
13. Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодно прокрутки (CCS), мПа·с, не более:					
- при минус 20°C	-	-	-	7000	ASTM B 5293
- при минус 25°C	-	7000	7000	-	
- при минус 30°C	6600	-	-	-	
7. Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	885	885	890	890	ASTM D 4052 или ГОСТ 3900



Масло моторное CHILON ARGENTUM DT